




ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078-068)



Klaar voor gebruik



Laagdikte:
40-60 µm



Drogen bij 20°C:
1-2 u

OMSCHRIJVING

Gekleurd, roestwerend, isolerend ééncomponent-filler, klaar voor gebruik in spuitbus en verkrijgbaar in lichtgrijs (EL070), geel (EL072), blauw (EL074), rood (EL076), donkergrijs (EL078) en wit (EL068).

TOEPASSING

Product dat speciaal wordt gebruikt als een isolerend vulmiddel voor het uitvoeren van kleine reparaties (FAST REPAIRS).

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus)
- Sneldrogend
- Eenvoudig schuurbaar
- Goed isolerend vermogen
- Hoge vulkracht
- Ideaal als grondlaag voor gekleurde toplagen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Oude laklagen

Toplagen, fillers en plamuren ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER en schuren.

Metaal

Breng kruislings een laag EL030 ANTICORROSIVE PRIMER aan.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 006 en nr. 007.

AANBRENGEN

Spuiten.

Klaar voor gebruik. 2-3 minuten goed schudden voor gebruik.

Spuitemperatuur: 15-30°C

Aantal lagen: 1-2

Spuitafstand: 20-25 cm

Uitdampen: 5-10 minuten bij 20°C

Aanbevolen laagdikte: 40-60 µm

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC

DROOGTIJDEN

Drogen bij 20°C

Stofvrij: 5–10 minuten

Kleefvrij: 20–30 minuten

Schuurbaar na 1–2 uur

SCHUREN

Nat: P800 schuurpapier voor 2K-uniafwerking en P800–1000 schuurpapier voor tweelaags metalliekafwerking.

Droog: P400 schuurpapier voor 2K-uniafwerking en P500 schuurpapier voor tweelaags metalliekafwerking.

AANBEVOLEN AFLAK

Dit product is niet aanbevolen als de wittte onderlaag in een twee laags witte parelmoer effectlak of voor witte kleuren met watergedragen basecoat.

Alle aflakken uit de Lechler Refinish-serie kunnen worden gebruikt.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-gegevensblad nr. 006 en nr. 007.

LET OP: draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om verstoppingsproblemen te voorkomen bij het volgende gebruik .

HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0500-NL
BIJGEWERKT 02/2013**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL