




00743 - THINNER AUTOREFINISHING LOW V.O.C.



1000 ml +
400-500 ml

OMSCHRIJVING

Mengsel van oplosmiddelen voor een lager V.O.C.

GEBRUIK

Om een twee laags BSB basecoat te verdunnen.

EIGENSCHAPPEN

ALLEEN VOOR BSB:

- VOC-uitstoot vermindering in de atmosfeer.
- Verbetering van de dekracht en verminderen van basecoat.
- Reduceren van oplosmiddelen in de atmosfeer.
- Speciaal voor het gebruik met HVLP spuitpistolen.

APPLICATIE

Spuit aplicatie

Mengverhouding:

BSB uni kleuren

00743 THINNER AUTOREFINISHING LOW VOC

volume
1000 delen
400-500 delen

BSB Metallic and mica kleuren

00743 THINNER AUTOREFINISHING LOW VOC

1000 delen
500 delen

Spuit viscositeit bij 20°C: 20 - 22" DIN 4

Ø Luchtkap: 1.2 - 1.5 mm (traditioneel pistool); 1.3 mm (HVLP pistool)

Luchtdruk: 4 Atm (traditioneel pistool); 2 -2.5 Atm (HVLP pistool)

Aantal lagen: 2 normaal + 1 lichte

Na 30 - 40 min. flash-off bij 20°C, kan de blanke lak aangebracht worden.

Opmerking: voor verdere informatie zie het TDS n° 0018 voor BSB Basecoat.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0433-NL

BIJ GEWERKT OP 09/2016

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL



The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL