



## 05781 - CLARPRIMER



Klaar voor gebruik



Ø 1,4 mm  
4 atm  
Aantal lagen: 1



Drogen bij 20°C:  
20–30 min.

---

### OMSCHRIJVING

1-Komponent, kleurloze grondlak op basis van speciale harsen.

---

### TOEPASSING

Bevorderen van hechting voor onderdelen van polypropyleenhars (PP-EPDM).

---

### EIGENSCHAPPEN

Hecht perfect aan auto-onderdelen van polypropyleen (in de praktijk aan vrijwel alle bumpers en plastic onderdelen van autofabrikanten). Het maakt hechting aan deze onderdelen mogelijk van alle aflakken uit de Lechler-lijn voor het lakschade herstellen aan auto's.

---

### VOORBEREIDING ONDERGROND

Ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER en dan met 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW. Verwijder reeds bestaande, niet hechtende of oplosmiddelgevoelige grondlagen.

---

### AANBRENGEN

#### Spuiten.

Het product is klaar voor gebruik.

Ø Luchtkap: 1,4 mm

Spuitdruk: 4 atm

Aantal lagen: 1 kruislaag

Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm

Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 2,76 m<sup>2</sup> bij 5 µm

1 l mengsel = 2,5 m<sup>2</sup> bij 5 µm

V.O.C. van het product wanneer klaar voor gebruik: 862 g/l

**Product voor buiten het besluit van 2004/42/CE**

---

### DROOGTIJD

Drogen bij 20°C: 20–30 min.

---

### AFLAKKEN

- . HYDROFAN +MACROFAN UHS BLANKELAKKEN
  - . MACROFAN TOP COAT
  - . 2-Komponenten fillers uit de Lechler-lijn
- MACROFAN MAC5 hecht niet zo goed als andere produkten.



---

## **OPMERKING**

CLARPRIMER wordt niet aangeraden voor producten met andere harsen dan propyleen, omdat het dan geen effect heeft.

Te dikke lagen CLARPRIMER kunnen slechte hechting veroorzaken wanneer aflak wordt aangebracht.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0238-NL  
BIJGEWERKT 05/2011**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL