





MC450 – MACROFAN AUTOGARD UHS BLANKE LAK




1000 ml +
330 ml +
50 ml of
50-100 ml Extra EEC
Line MH100
1000 ml +
500 ml +
0-50 ml

Pot life bij 20° C
50-90'



18" DIN4
bij 20° C



Ø 1,2-1,4 mm
Ø HVLP: 1,3 mm
Aantal lagen: ½+1- 2



Drogen bij 20°C
Hanteerbaar:
4-6 uur
doorgedroogd
7 dagen bij 20° C
Drogen bij 60° C:
40 min

OMSCHRIJVING

2K UHS acryl blanke lak gebaseerd op speciale polymeren die krasvaste eigenschappen hebben.

GEBRUIK

Blanke lak voor twee-laags parelmoer, metallic en uni kleuren, ontwikkeld voor auto, vrachtwagens en andere oppervlaktes waarbij krasvastheid een vereiste is.

EIGENSCHAPPEN

- Excellente krasvastheid
- "Reflow" effect (oppervlakkige krassen hebben de neiging om te verdwijnen)
- Eenvoudig aan te brengen
- Goede vloeïing
- Brilliant uiterlijk
- Goede "body" en helderheid
- Hoog vast stof gehalte, conform Dir. 2004/42/CE (V.O.C.< 420 g/l)

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Oppervlakken reeds gespoten met Hydrofan basis lak.

AANBRENGEN

Spuiten.

**Mengverhouding:
countries**

volume

extra-EEC

MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS BLANKE LAK
MH200-MH210 MACROFAN UHS VERHARDER 3:1
00742-00755 THINNER AUTOREFINISHING

1000 delen
330 delen
50 delen

1000 delen
330 delen
50-100 delen

Of

MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS BLANKE LAK
MH100-MH110-MH115-MH120 MACROFAN VERHARDER
00741-00742-00755 THINNER AUTOREFINISHING

1000 delen
500 delen
0-50 delen

Gebruiksvoorwaarden	Compleet of deel spuiten <i>T: 20-35°C</i>	Zijkant of deel <i>T: 20-30°C</i>	1-2 delen <i>T: 15-25°C</i>	Spot repair <i>T: 15-20°C</i>
Verharder	MH100-MH200	MH110	MH115-MH210	MH120
Potlife 20°C en 60% Relatieve Luchtvochtigheid	50 min.	50 min.	35 min.	25 min.

Potlife bij 20°C: 50-90 min.
 Viscositeit bij 20 °C: 18" DIN4
 Ø Lucht kap: 1,2 - 1,4 mm
 1,3 mm voor HVLP
 Luchtdruk : 2,5 Atm of volg de instructies van de spuitfabricant
 Aantal lagen: ½ +1 - 2
 Aanbevolen laagdikte: 40 - 50 µ
 Theoretische laagdikte 40 µ: voor 1 lt mengsel: 12 m²
 voor 1 kg mengsel: 11.7 m²

DIR 2004/42/CE: Topcoat IIB/d – VOC klaar voor gebruik 420 g/l
Het gebruiksklare product bevat maximaal 420 g/l VOC

DROOGTIJD

MH200-MH210

Drogen bij 20 °C :

Stofdroog	30-40 min.
Hanteerbaar	4-6 uur
doorgedroogd	7 dagen

Drogen bij 60 °C object temperatuur :

Uitdampen	10 min.
Hanteerbaar	40 min.

Drogen bij 70 °C object temperatuur :

Uitdampen	10 min.
Hanteerbaar	30 min.

MH100

MH110

MH115

MH120

Lucht drogen bij 20 °C

Stofdroog			35 min.	25 min.
Hanteerbaar	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	4-5 uur	3-4 uur
Doorgedroogd			24-36 uur	24-36 uur

Drogen bij 60 °C object temperatuur: (zonder uitdamp tijd)

Hanteerbaar	40 min.	40 min.	30 min.	20 min.
-------------	---------	---------	---------	---------

IR Lamps: (volg altijd de instructies van de fabrikant van de lamp, tijd en afstand aanpassen aan de kleur van de auto)

Uitdampen	6-7 min.	5-6 min.		
Max. vermogen	18-20 min.	16-18 min.	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
Afstand	60-80 cm.	60-80 cm.		

Het doordrogen gaat de volgende 3-4 dagen verder.
 Drogen bij 60 °C is aanbevolen

BLANKE LAKKEN

POETSEN

Volg de instructies zoals aangegeven zijn in het datasheet (nr 017) voor het polijsten van krasvaste blanke lak.


OPMERKINGEN

Als het drogen gebeurt bij een temperatuur lager dan 60°C mag het object tot enkele dagen na het spuiten niet worden blootgesteld aan zware omstandigheden.

Tot de volledige uitharding heeft plaats gevonden, moet men het wassen, sterke vochtcondensatie zoals dauw en vorst en aanraking met aggressive stoffen zoals smog, reinigingsmiddelen en wegeenzout vermeden worden.

TECHNISCH MERKBLAD N° 0546-NL
BIJGEWERKT 10/2012

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de



informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET
PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL