







S31753 VERNICE STARGLASS CLEAR U.V.

					
900 ml 300 ml 100-300 ml	Aantal lagen: 2-3	60' bij 20°C	40-60µ	60' bij 20°C	3,0 m ² /l bij 80 µ droge laag dikte

Omschrijving

Aflak

2K polyester transparante vernis. Goede vloeijing flow en buiten resistentie. Special voor houten boten als blank aflak laag.

Kleur

Kleurloos transparant

Eigenschappen

- Excellente glans
- Goede duurzaamheid
- Hoge weersbestendigheid

Specifiek gewicht (deel A): 1,02 ± 0,05 g/ml

Specifiek gewicht (deel B) code S31751: 1,06 ± 0,01 g/ml

Ondergrond voorbehandeling

Nieuw hout

Droog schuren met korrel P120

Reeds gelakt hout

Voer een compatibiliteits uit door een klein deel van de sloopshuid te lakken of voer een oplosmiddel test uit. Als de oude lak zacht of mat wordt is het raadzaam deze in zijn geheel te verwijderen door droog te schuren met korrel P 280-320 .

Applicatie

Met de kwast, roller or spuitpistool traditioneel of HVLP.

Applicatie condities:

Relative luchtvochtigheid < 80%

Spuit temperatuur >10 °C <35°C

Oppervlakte temperatuur 5 °C >dauw punt

Mengverhouding

Kwast of roller

		Volume	Gewicht
S31753	VERNICE STARGLASS CLEAR U.V.....A	900 ml	750 g
S31751	STARGLASS CLEAR U.V. BRUSH HARDENER.....B	300 ml	250 g
S70030	DILATANTE 371.....C	100-300 ml	50-150 g

Spuiten

		Volume	Gewicht
S31753	VERNICE STARGLASS CLEAR U.V.....A	900 ml	750 g
S31751	STARGLASS CLEAR U.V. BRUSH HARDENER.....B	300 ml	250 g
S70060	DILUENTE 911.....C	300-600 ml	200-400 g

Pot life bij 20°C : 4u

Ø conventioneel spuitpistool en HVLP: 1.2-1.3 mm

Druk: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Aantal lagen: 2-3

Aanbevolen laagdikte: 40-60 µ droog (aantal lagen 3 met de kwast 60µ wet elk nat)

Minimale tijd tussen de lagen bij 20°C: min 60' by roller/brush, min 60' met de spuit

Theoretische dekking mix A+B by brush : 7.0 m² voor 1lt mengsel bij 50µ droge laagdikte

Theoretische dekking mix A+B+C by brush: 5.7 m² voor 1lt mengsel bij 50µ droge laagdikte

Vaste stof gehalte per volume A+B met de kwast: 35%

Vaste stof gehalte per volume A+B+C met de kwast: 28.5%

Drogen

	10°C	20°C	35°C
Schuren en poetsen na	min. 96 uur	min. 48 uur	min. 24 uur
Overlakken na	min. 2 u max. 8 u	min. 1 u max. 4 u	min. 30' max. 2 u

TECHNISCHE DATA SHEET N° S112-NL
BIJGEWERKT OP 06/2017

Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben