

S25047 PLASTER FINISHER



1000 ml
1000 ml



Plamuur mes



4-6 u bij 20°C



0-300µ



18-24u bij 20°C



P 120
P 240

Omschrijving

Plamuur

2K epoxy plamuur . Het is een fijne epoxy afwerk plamuur die de kleine gaatjes of oneffenheden van de grove voorgaande epoxy plamuur afwerkt.

Kleur

Beige

Eigenschappen

- Goede flexibiliteit
- Multifunctioneel inzetbaar
- Snel drogend

Specifiek gewicht A en B $1,25 \pm 0,005$ g/ml

Ondergrond voorbereiding

Stoppani epoxy primers

Droog schuren met korrel P 280-320

Stoppani epoxy fillers

Droogschuren met korrel P 80-120

Applicatie

Met een plamuur mes.

Mengverhouding

		Volume	Gewicht
S25047	PLASTER FINISHER	1000 ml	1000 g
S25048 of S25062	PLASTER FINISHER HARDENER STANDARD of SPEEDY	1000 ml	1000 g

Pot-life bij 10°C: ongeveer 40' met speedy verharder code 25062

Pot-life bij 20°C: ongeveer 60' met standaard verharder code 25048

Aantal lagen: 1+1

Aanbevolen laagdikte: tot op 300 µ

Theoretische dekking A + B : 3,3 m² vor 1 ltr mengsel bij 300µ droge laag dikte

Droogtijd tussen de lagen: 18-24 h

Temperatuur stijgingen veroorzaken pot-life reductie

Drogen

	10°C	20°C	35°C
Schuren na	min. 48 uur	min. 24 uur	min. 12 uur

TECHNISCHE DATA SHEET N° S136-NL BIJGEWERKT OP 03/2010

Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben