

**S27115 ANTICORROSIVA 2000**



Kwast of Roller  
15-25 %  
Spuitspistool Airless  
20-30%



Ø 1,5-1,9 mm  
3,5-4 Atm  
HVLV:  
2-2,5 Atm  
Aantal lagen: 2



60' bij 20°C



60- 80 µ



24u bij 20°C



7 m<sup>2</sup>/l  
bij 70 µ droge  
laagdikte

**Beschrijving**

**Primer**

1K Corrosie werende primer op basis van gemodificeerde alkyd bindmiddel. Het bevat corrosie werende pigmenten voor de bescherming van metaal en kan ingezet worden als hout impregnering tegen hout rot. Het kan ingezet worden zowel boven als onder de water lijn.

**Kleur**

Rood -orange

**Karakteristieken**

- Goede corrosie werende eigenschappen
- Goede hout bescherming
- Goede vulkracht

Soortelijk gewicht (part A): 1,20 ± 0,05 g/ml

**Ondergrond voorbereiding**

**Staal**

Straal stralen Sa 2,5

**Hout**

Schuren met P120

**Oude laksystemen**

Controleer de hechting van het bestaande verf system als dit goed is droog schuren met P240-280

## Verwerking

Met kwast of roller, airless of traditioneel spuitpistool of HVLP.

Relatieve luchtvochtigheid < 80%  
Spuit temperatuur >10 °C <35°C  
Object temperatuur 5 °C >dauw punt

## Mengverhouding

### Kwast of roller

		volume
S27115	ANTICORROSIVA 2000.....A	1000 ml
S70120	DILUENTE 6400/D .....B	150-250 ml

### Spuitpistool of airless

		volume
S27115	ANTICORROSIVA 2000.....A	1000 ml
S70120	DILUENTE 6400/D.....B	200-300 ml

Ø conventioneel spuitpistool en HVLP: 1,5-1,9 mm

Spuitdruk: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Aantal lagen: 1-2 met roller of 2-3 met spuitpistool

Aanbevolen laagdikte: 60 – 80µ droge laagdikte (aantal lagen 3 met spuitpistool van 70 µ natte laagdikte per laag)

Aanbevolen laagdikte: 60 – 80µ droge laagdikte (aantal lagen 2 met spuitpistool van 100 µ natte laagdikte per laag)

Tussen uitdamp tijd: 12 uur met kwast of roller , 60' met spuitpistool .

Theoretisch rendement A : 7 m<sup>2</sup> met 1lt mengsel bij een droge laagdikte van 70µ

Vaste stof gehalte naar volume A: 44 %

Vaste stof gehalte naar volume A + B met spuitpistool: 35,2%

## Droging

	10°C	20°C	35°C
Schuren na	36 uur	18 uur	9 uur
Over spuiten na	min. 2 uur max. 96 uur	min. 1 uur max. 48 uur	min. 30 min max. 24 uur
Over lakbaar met kwast of roller	min. 48 uur max. 96 uur	min. 24 uur max. 48 uur	min. 12uur max. 24uur

## Over lakbaar met

Dit product van overlakt worden met 1K aflakken en fillers uit de Clipper serie.

## TECHNICHE DATA SHEET N° S140-NL BIJGEWERKT OP 03/2010

Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben